

Akrylak 3000 Lakier

Akrylowy lakier ochronno-dekoracyjny



Zakres stosowania

Lakier transparentny Akrylak 3000 spełnia funkcję zabezpieczająco-ochronną dla powierzchni wewnątrz pomieszczeń, uprzednio pomalowanych odpornymi na szorowanie farbami marki Dekoral Professional. Dzięki swoim właściwościom lakier może być stosowany wszędzie tam, gdzie chcemy uzyskać łatwe do utrzymania w czystości, w pełni odporne na szorowanie powierzchnie. Szczególnie polecany jest do zabezpieczania powierzchni ścian w ciągach komunikacyjnych oraz w innych pomieszczeniach intensywnie użytkowanych. Akrylak 3000 Lakier jest ekologicznym produktem, szczególnie polecanym do obiektów użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia), wszędzie tam gdzie położony jest nacisk na niską emisję lotnych związków organicznych. Akrylak 3000 może być stosowany również jako transparentna warstwa ochronna do betonu.

Główne zalety produktu

- bezzapachowy
- ekologiczny, niskoemisyjny
- doskonała odporność na szorowanie
- wydobywa głębię koloru
- odporny na zmywanie i regularną dezynfekcję

Kolory

Transparentny

Połysk

Półmat

Parametry techniczne

Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas]	PN-ISO 2555	6000 ÷ 10000 pmt
2500 ÷ 4500 poł		
Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm ³]	MI-MB-PPGDP-004	1,00 ÷ 1,045
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	2 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]		po 2 h
Odczyn pH	PN-EN ISO 2808	8,0 ÷ 9,0
Połysk powłoki / kąt 60°	PN-EN ISO 2813	10,0 ÷ 20,0
Zawartość substancji nielotnych (105 °C/ 1 h/ 1 g, rozcieńczone 2 ml wody pitnej), %m/m, co najmniej	PN-EN ISO 3251	25,0

LZO

Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE dla tego produktu (kat. A/e): 130 g/l. Produkt ten zawiera maks. 25 g/l VOC

Data ważności

24 miesiące od daty produkcji

Akrylak 3000 Lakier

Akrylowy lakier ochronno-dekoracyjny



Metoda malowania Pędzel, wałek, natrysk

Rekomendowane narzędzia Wałek Microfibre Floor 120, Wałek Microstar marki PROGOLD

Malowanie natryskowe

Urządzenie	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
GRACO ST Max 495	70-80	FFA 510, 512	100/100	0%	Lakier Półmat
GRACO ST Max 495	70-80	FFA 510, 512	100/100	5-10%	Lakier Połysk

Wydajność normowa Do 10 m²/l (ok. 0,1 m²/l) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.

Rekomendowana ilość warstw 1-2

Przygotowanie podłoża Odpowiednio przygotowane podłoże pomaluj odporną na szorowanie farbą marki Dekoral Professional, np. Akrylit 3000 PW na dowolnie wybrany kolor (zgodnie z instrukcją na opakowaniu). Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, gładka i jednolita. Lamperie uprzednio pomalowane emalią ftalową lub olejną zagruntuj odpowiednim preparatem i pomaluj farbą odporną na szorowanie. Powierzchnie farb ftalowych lub olejnych należy zmatowić papierem ściernym 150-180.

Malowanie Przed użyciem wyrób dokładnie wymieszaj. Zalecana ilość warstw 1-2. Drugą warstwę nakładaj po 2 h. W celu uniknięcia różnic w wyglądzie powłoki niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną w jednym cyklu roboczym. Wykonanie punktowych poprawek na powierzchni lakieru może spowodować pojawienie się różnic w połysku

Dodatkowe informacje Maluj w temperaturze +5 °C do +25 °C i wilgotności poniżej 80%. Wysoka temperatura i niska wilgotność mogą powodować szybsze wysychanie lakieru. W trakcie malowania unikaj przeciągów. Niższa temperatura i większa wilgotność względna powietrza wydłuża czas wysychania powłoki. Przy nieodpowiednim doborze narzędzia, technice malowania i niesprzyjających warunkach (temperatury i wilgotności względnej powietrza) możliwe jest wystąpienie smug. Lakieru nie należy stosować samodzielnie bezpośrednio na niemalowane powierzchnie. Po wymalowaniu lakier zmienia odcień podłoża. Powierzchnię łatwo przemalujesz odporną na szorowanie farbą marki Dekoral Professional po uprzednim zmatowieniu podłoża. Wyrób w opakowaniu ma mleczny (biały) wygląd, który zmienia się po wyschnięciu - wówczas lakier

Akrylak 3000 Lakier

Akrylowy lakier ochronno-dekoracyjny



staje się transparentny. Po zakończeniu malowania narzędzia umyj wodą. W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0 °C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

PKWiU	20.30.11.0
Atesty	Wyrób posiada atest higieniczny
Zalecenia BHP i P. Poż.	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoralprofessional.pl
Opakowania	5 L