

Akrys 3000 Klej PS

Klej do mocowania płyt styropianowych



Zakres stosowania	Polimerowo-mineralny klej do płyt styropianowych Dekoral Professional Akrys 3000 Klej PS jest wysokowartościową, wzbogaconą sztucznymi żywicami, fabrycznie mieszaną zaprawą klejową w kolorze szarym przeznaczoną do przyklejania izolacyjnych płyt ze styropianu. Komponent zestawu wyrobów do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych budynków systemem Akrys 3000.
Główne zalety produktu	– szybki przyrost wytrzymałości – długi czas pracy otwartej – duża przyczepność
Kolory	Szary
Data ważności	12 miesięcy od daty produkcji (zalecane zużycie w ciągu 6 miesięcy)
Metoda nakładania	Paca, paca zębata – rajberka, kielnia
Wydajność normowa	Przyklejanie płyt izolacyjnych 4,0 kg/m ² (1 worek wystarcza na ok. 6,5m ²)
Rekomendowana ilość warstw	1
Przygotowanie podłoża	Podłoże musi być stabilne, czyste, suche i nośne. Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. Po sprawdzeniu nośności podłoża wszelkie „głuche” tynki należy odkuć a ubytki powyżej 20 mm wypełnić szpachlówką lub tynkiem cementowo-wapiennym. Substancje antyadhezyjne – zmniejszające przyczepność (np. bitumy, tłuszcze, pyły, niestabilne powłoki malarskie) należy bezwzględnie całkowicie usunąć przy pomocy np. myjki ciśnieniowej a podłoże zagruntować preparatem Grunt Koncentrat (dawny Akrylit 3000) marki Dekoral Professional zgodnie z kartą techniczną produktu. Podłoża o dużej nasiąkliwości, porowate (np. mury z bloczków gazobetonowych i silikatowych), należy zagruntować preparatem Grunt Koncentrat (dawny Akrylit 3000) marki Dekoral Professional i pozostawić do wyschnięcia zgodnie z Kartą Techniczną produktu.
Nakładanie	Zawartość worka wymieszać z ok. 4,3-4,8 litra czystej wody używając mieszadła wolnoobrotowego. Mieszać, aż do powstania plastycznej konsystencji i pozostawić na ok 5 min., następnie ponownie wymieszać. Tak przygotowaną masę należy zużyć w ciągu 2 godzin. Pierwsza warstwa płyt termoizolacyjnych powinna wspierać się na profilu startowym. Klej nanosić na płyty styropianowe pacą zębatą – zęby 10-12 mm (w przypadku równych i gładkich podłoży). W pozostałych przypadkach klej należy nakładać metodą brzegowo-punktową nakładając go na brzegi po całym obwodzie pasami ok. 4-5 cm oraz w 3 do 6 miejscach na środku płyty plackami o średnicy ok. 8 cm. Płytę docisnąć równomiernie na całej powierzchni używając dużej pacy, z zachowaniem mijankowego układu styków

Akrys 3000 Klej PS

Klej do mocowania płyt styropianowych



	pionowych. Należy przestrzegać zasady, aby zaprawa klejowa po docięnięciu pokrywała nie mniej niż 40% powierzchni płyty.
Przyklejanie płyt ze styropianu	Płyty styropianowe należy układać dokładnie, a ewentualne ubytki pomiędzy nimi wypełniać paskami styropianu lub pianką niskoprężną PU. W żadnym wypadku nie można ich wypełniać klejem czy zaprawą zbrojącą. Po upływie min. 48 godz. od przyklejania płyt (czas może ulec wydłużeniu, w zależności od panujących warunków atmosferycznych i chłonności podłoża) płyty należy przeszlifować papierem ściernym i przystąpić do wymaganego kołkowania. Ilość łączników powinna wynosić min. 4 szt/m², Natomiast przy wzdłuż krawędzi ocieplanego budynku z uwagi na siły wywołane wiatrem ilość łączników należy zwiększyć do min. 8 szt/m². Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.
Dodatkowe informacje	Czas schnięcia - 48 godz. w temperaturze 20°C i wilgotności względnej powietrza 70% Temperatura powietrza, podłoża i produktu podczas nakładania i wysychania powinna zawierać się w granicach 5-25°C. Przed rozpoczęciem klejenia płyt należy pamiętać o izolacji przeciwwilgociowej, w tym celu wokół całego budynku należy przykleić min. 50cm pas termoizolacji z płyt polistyrenu ekstrudowanego. Podczas wykonywania robót ociepleniowych należy stosować się do ogólnych zasad sztuki budowlanej. Produkt należy chronić przed wilgocią i przechowywać w suchym miejscu w oryginalnych opakowaniach. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Stosowania Akrys 3000. Szczegółowe informacje dotyczące prac ociepleniowych opisane są w instrukcji ITB nr 418/2007 oraz 447/2009.
PKWiU	20.30.11.0
Dokumentacja	Wymagane dokumenty dostępne na www.dekoralprofessional.pl
Zalecenia BHP i P. Poż.	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoralprofessional.pl
Opakowania	25 kg