

# Akryś 3000 S-Pro (wcześniej Akryś 3000 S-Bio)

Masa tynkarska, komponent zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych systemem Akryś 3000 oraz Akryś 3000 WM



<b>Zakres stosowania</b>	Silikonowa masa tynkarska Dekoral Professional Akryś 3000 S-Pro służy do wykonywania ochronno-dekoracyjnej wyprawy tynkarskiej w systemach ociepleń Akryś 3000 oraz Akryś 3000 WM. Podłoże wymaga zagruntowania preparatem Dekoral Professional Akryś 3000 P. Masa tynkarska Dekoral Professional Akryś 3000 S-Pro przeznaczona jest do wykonywania ochronno-dekoracyjnych cienkowarstwowych wypraw tynkarskich wewnątrz i na zewnątrz budynków. Stosowana jest zarówno w budynkach nowych jak i już istniejących, na podłożach mineralnych takich jak beton, tynk cementowy, cementowo-wapienny jak i pokrytych dobrze związaną powłoką farb. Produkt posiada zabezpieczenie powłokowe przed rozwojem mikroorganizmów, w tym glonów, grzybów i pleśni. Masa tynkarska Dekoral Professional Akryś 3000 S-Pro jest łatwa w użyciu, a zarazem doskonała do wszelkiego rodzaju aplikacji.																	
<b>Główne zalety produktu</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- powłoka zabezpieczona przed mikroorganizmami (odporna na porastanie grzybów w tym pleśni, glonów i alg)</li> <li>- tynk wzmocniany włóknami celulozowymi</li> <li>- wysoka retencja koloru i zachowanie trwałej barwy na lata</li> <li>- odporność na zmienne warunki pogodowe lub zabrudzenia</li> <li>- szeroka paleta kolorów</li> <li>- hydrofobowy</li> <li>- odporny na działanie wody</li> </ul>																	
<b>Kolory</b>	Kolor biały oraz szeroka paleta barw jest dostępna w komputerowym systemie kolorowania wg Wzornika Fasadowego. Pigmenty są odporne na wpływ czynników atmosferycznych.																	
<b>Faktura</b>	Baranek 1,5 mm lub 2,0 mm																	
<b>Parametry techniczne</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 40%;">Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]</td> <td style="width: 20%;">PN-C-81519</td> <td style="width: 40%;">24</td> </tr> <tr> <td>Dostępna grubość ziarna, [mm]</td> <td>—</td> <td>Baranek 1,5 mm Baranek 2 mm</td> </tr> <tr> <td>Współczynnik przenikania pary wodnej [m]</td> <td>EN ISO 7783-2</td> <td>Klasa II (V2)</td> </tr> <tr> <td>Przepuszczalność wody [kg/(m<sup>2</sup>·h<sup>0,5</sup>)]</td> <td>EN 1062-3</td> <td>Średni klasa 2 (W2)</td> </tr> <tr> <td>Przyczepność do betonu [MPa]</td> <td>EN 1542</td> <td>&gt; 0,3</td> </tr> </table>			Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	24	Dostępna grubość ziarna, [mm]	—	Baranek 1,5 mm Baranek 2 mm	Współczynnik przenikania pary wodnej [m]	EN ISO 7783-2	Klasa II (V2)	Przepuszczalność wody [kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )]	EN 1062-3	Średni klasa 2 (W2)	Przyczepność do betonu [MPa]	EN 1542	> 0,3
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	24																
Dostępna grubość ziarna, [mm]	—	Baranek 1,5 mm Baranek 2 mm																
Współczynnik przenikania pary wodnej [m]	EN ISO 7783-2	Klasa II (V2)																
Przepuszczalność wody [kg/(m <sup>2</sup> ·h <sup>0,5</sup> )]	EN 1062-3	Średni klasa 2 (W2)																
Przyczepność do betonu [MPa]	EN 1542	> 0,3																
<b>Data ważności</b>	24 miesiące od daty produkcji																	
<b>Metoda nakładania</b>	Paca, natrysk																	

# Akryś 3000 S-Pro (wcześniej Akryś 3000 S-Bio)

Masa tynkarska, komponent zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych systemem Akryś 3000 oraz Akryś 3000 WM



## Aplikacja natryskowa

Urządzenie	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
Baranek 1,5 mm <b>GRACO</b> Texspray RTX 1500	3	6	-	< 5%	Aplikować ruchami okrężnymi; dopływ powietrza przy pistolecie otwartym do połowy
Baranek 1,5 mm <b>WAGNER</b> PC3	>= 20	6	-	5%- 10%	Do urządzenia przy pierwszym użyciu zaleca się zastosować ok. 0,5 l kleju do tapet
Baranek 2,0 mm <b>GRACO</b> Texspray RTX 1500	2 do 3	8	-	5%	Aplikować ruchami okrężnymi; dopływ powietrza przy pistolecie otwartym do połowy
Baranek 2,0 mm <b>WAGNER</b> PC3	>= 20	8	-	5-10%	Do urządzenia przy pierwszym użyciu zaleca się zastosować ok. 0,5 l kleju do tapet

**Wydajność normowa** Baranek 1,5 mm – 2,2 - 2,7 kg/m<sup>2</sup>  
Baranek 2,0 mm – 3,0 - 3,5 kg/m<sup>2</sup>

**Rekomendowana ilość warstw** 1

**Przygotowanie podłoża** Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów należy zastosować specjalne materiały przeznaczone do ich likwidacji. W celu zabezpieczenia przed wykwitami solnymi należy zastosować grunt blokujący Bloker marki Dekoral Professional. Podłoże należy przygotować i wykonać zgodnie z technologią ocieplania ścian zewnętrznych budynków systemu AKRYS 3000, Akryś 3000 WM.

**Gruntowanie** Podłoże należy zagruntować preparatem Dekoral Professional Akryś 3000 P marki Dekoral Professional na 24 godziny przed nakładaniem tynku. Podkład należy nakładać po całkowitym wyschnięciu warstwy zbrojącej, co w optymalnych warunkach (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) następuje po 3-4 dniach. Niska temperatura, zawyżona wilgotność powietrza wydłużają czas schnięcia. Dla uzyskania optymalnego efektu kolorystycznego należy stosować preparat Dekoral Professional Akryś 3000 P w kolorze zbliżonym do tynku Dekoral Professional Akryś 3000 S-Pro.

**Przygotowanie tynku** Opakowanie zawiera produkt gotowy do stosowania. Bezpośrednio przed użyciem tynk należy dokładnie wymieszać przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej z mieszadłem koszykowym, do uzyskania jednorodnej konsystencji. Dalsze mieszanie nie jest wskazane, gdyż może doprowadzić do nadmiernego napowietrzenia masy.

## Akrys 3000 S-Pro (wcześniej Akrys 3000 S-Bio)

Masa tynkarska, komponent zestawu do wykonywania ociepleń ścian zewnętrznych systemem Akrys 3000 oraz Akrys 3000 WM



<b>Nakładanie</b>	Masę tynkarską należy nałożyć na podłoże równomierną warstwą na grubość ziarna za pomocą pacy ze stali nierdzewnej. Następnie pacą plastikową ukształtować fakturę tynku baranek, zacierając nałożoną masę ruchami kolistymi. Nowo nałożony tynk chronić przed opadami atmosferycznymi, aż do jego całkowitego utwardzenia. Bezpośrednio po zakończeniu prac narzędzia należy umyć wodą.
<b>Wysychanie</b>	Podczas aplikacji i wysychania tynku wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%, a temperatura powietrza, podłoża oraz materiału powinna być w zakresie od +5°C do +25°C. Czas schnięcia nałożonego na podłoże tynku (w temperaturze +20°C i wilgotności względnej powietrza 55%) wynosi ok. 8 godzin. Całkowite utwardzenie wyprawy tynkarskiej następuje po 24 godzinach. Niska temperatura i wysoka wilgotność powietrza wydłużają okres wysychania tynku i powodują trudności w aplikacji.
<b>Dodatkowe informacje</b>	Należy unikać pracy na powierzchniach bezpośrednio nasłonecznionych, nagrzanych i przy silnym wietrze. W celu ochrony niewyschniętej wyprawy tynkarskiej przed szkodliwym oddziaływaniem czynników atmosferycznych zaleca się stosowanie na rusztowaniach odpowiednich siatek ochronnych. Wyrób przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od +5°C do +25°C. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami o tym samym numerze partii produkcyjnej umieszczonym na każdym opakowaniu. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem. Szczegółowe informacje zawiera Instrukcja Stosowania Akrys 3000 dostępne na stronie <a href="http://www.dekoralprofessional.pl">www.dekoralprofessional.pl</a> , z którą należy zapoznać się przed przystąpieniem do prac tynkarskich.
<b>Dokumenty odniesienia</b>	Wymagane dokumenty dostępne na <a href="http://www.dekoralprofessional.pl">www.dekoralprofessional.pl</a>
<b>Zalecenia BHP i P.POŻ.</b>	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie <a href="http://www.dekoralprofessional.pl">www.dekoralprofessional.pl</a>
<b>Opakowania</b>	25 kg