EXTRA MAT

Antyrefleksyjna farba do wnętrz

Zakres stosowania	Farba nowej generacji z technologią gwarantującą jednolicie matowe wykończenie przy jednoczesnej możliwości wykonywania poprawek. Farba zaprojektowana z myślą o malowaniu szczególnie sufitów i innych niekorzystnie doświetlonych powierzchni, nienarażonych na intensywną eksploatację. Oparta na kombinacji najlepszych żywic oraz wypełniaczy, dzięki czemu uzyskana powłoka charakteryzuje się perfekcyjnym głębokim matem, który maskuje niedoskonałości powierzchni. Nadaje się do wszystkich podłoży budowlanych przeznaczonych do malowania takich jak: podłoża cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, tapety z włókna szklanego i inne. Farba o wysokiej odporności na szorowanie (klasa 2 wg EN 13320).		
Główne zalety produktu	- perfekcyjny głęboki mat - idealnie gładka powierzchnia bez smug - nadaje się do renowacji - możliwość wykonania miejscowych poprawek (bez śladu) - odporna na szorowanie - doskonała przyczepność do podłoża - wysoka elastyczność		
Kolory	Kolory dostępne w komputerowym systemie kolorowania		
Stopień połysku	Głęboki mat		
Parametry techniczne			
	Gęstość 20±0,5°C, [g/cm³]		1,21 – 1,22
	Czas schnięcia powłoki 23±2°C [h]	PN-C-81519	4
	Nanoszenie drugiej warstwy [h]		4
	Pyłosuchość 23°C/50% [h]		1 h
	Zawartość części stałych, min, [%wag]	PN-EN ISO 3251	40
	Odporność na szorowanie	PN-EN 13300	Klasa 2
	Współczynnik kontrastu (zdolność krycia)	PN-EN 13300	Klasa 2 przy 7 m²/l
	Zdolność krycia	ISO 6504-3	98%
	Stopień połysku	PN-EN 13300	Głęboki Mat 85° poniżej 1,2
	Odporność na środki dezynfekujące	PN-EN ISO 28124	Eco Chlor*
LZO	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 10 g/l		
Data przydatności	24 miesiące od daty produkcji		
Metoda aplikacji	Pędzel, wałek lub natrysk hydrodynamiczny		

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.dekoralprofessional.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej

EXTRA MAT

Antyrefleksyjna farba do wnętrz

Malowanie natryskowe	Urządzenie GRACO	Min. ciśnienie	Min. dysza nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie
	Graco Ultra max 795	205–210 bar	PAA 415 515	60 100	Przy użyciu mniejszej maszyny wymagane rozcieńczenie max 5%

Wydajność normowa	do 10 m²/l (ok. 0,1l/ m²) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża
Rekomendowana ilość warstw	1-2
Przygotowanie podłoża	Podłoże musi być nośne, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). Należy usunąć wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odsłonięcia właściwego podłoża, a następnie zagruntować Grunt Koncentrat (dawny Akrylit 3000) marki Dekoral Professional. Świeże tynki i podłoża silnie chłonące wodę (podłoża nigdy niemalowane) lub podłoża o nierównej chłonności należy zagruntować preparatem Grunt Koncentrat (dawny Akrylit 3000) marki Dekoral Professiona (rozcieńcz 1:3) lub Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional. Na pylące i osypujące się podłoża zaleca się stosować Bloker marki Dekoral Professional. Celem pokrycia mikrospękań o charakterze statycznym.
Malowanie	Świeże tynki maluj po wy sezonowaniu. Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W zależności od zastosowanego systemu farbę można rozcieńczyć w ilości max. 5% obj. Kolejną warstwę należy nakładać po 4h. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą. Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze powietrza i podłoża od +5°C do +25°C i wilgotności względnej powietrza poniżej 80%. Powłoka uzyskuje pełne własności po ok. 28 dniach od nałożenia. Dla kolorów o niestandardowym kryciu, wskazanych w bazie danych przy maszynach kolorujących, należy użyć wskazanego podkładu.
Przydatne wskazówki podczas aplikacji	• W czasie malowania jednej powierzchni np. sufitu lub ściany nie powinniśmy wykonywać przerw w pracy, ani poprawek na półsuchej powłoce. • Farbę na wałek nabieramy obficie a następnie rozprowadzamy na podłożu starannie i równomiernie. Bardzo ważne jest, aby nie malować tzw. „suchym wałkiem”. • W czasie wykonywania prac malarskich nie dopuszczać, do powstawania przeciągów w malowanym pomieszczeniu.
Dodatkowe informacje	W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej

EXTRA MAT

Antyrefleksyjna farba do wnętrz

	produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać koniecznie tym samym narzędziem. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
Czyszczenie	• W celu usunięcia zabrudzeń powstałych na pomalowanym podłożu zaleca się czyszczenie całej powierzchni za pomocą miękkiej szmatki (szczególnie powierzchnie mocno zakurzone). Usuwanie zabrudzeń lub czyszczenie podłoża samą wodą może pozostawić ślady „kamienia" szczególnie widoczne na kolorach o intensywnej barwie. Pozostawić do pełnego wyschnięcia. • Nie stosuj agresywnych detergentów oraz intensywnego szorowania, może to doprowadzić do uszkodzenia powłoki farby.
UWAGI	• Farba nie jest podkładem, który zapobiega przebijaniu spod powłoki malarskiej np. zacieków wody czy plam z nikotyny lub śladów korozji powierzchni metalowych. • Przy zastosowaniu aplikacji metodą natryskową na podłożach pokrytych różnego rodzaju masami szpachlowymi, należy wykonać próbę przed ostatecznym malowaniem.
PKWiU	20.30.11.0
Atesty	Zgodna z PN-EN-13300
Zalecenia BHP i P.POŻ.	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoralprofessional.pl
Opakowanie	2,8 l; 10 l

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwidzyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.dekoralprofessional.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej