

Gotowa Gładź Szpachlowa

Do idealnego pokrywania nierówności ścian i sufitów



| | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zakres stosowania | Gotowa gładź szpachlowa przeznaczona jest do wygładzania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych, jako tzw. FINISH. Po wyschnięciu Gładź Szpachlowa nadaje się do pomalowania farbami wewnętrznymi Dekoral Professional. Masa dobrze nakłada się i rozprowadza na podłożu. | |
| Główne zalety produktu | <ul style="list-style-type: none"> – łatwa w nakładaniu i obróbce – plastyczna – biała – paroprzepuszczalna – zoptymalizowana pod kątem aplikacji natryskiem – umożliwi wykonanie poprawek na wyrobach wewnętrznych marki Dekoral Professional | |
| Kolory | Biały | |
| Stopień połysku | Mat | |
| Parametry techniczne | | |
| Gęstość 20±0.5°C [g/cm ³] | PN-EN ISO 2811 | 1.85± 5% |
| Czas schnięcia powłoki w23±2°C [h] | PN-C-81519 | 12 h |
| Nanoszenie drugiej warstwy, [h] | | 12 h |
| Podciąganie kapilarne wody – współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej lambda [kg/m ² /h0,5] | PN-97/B-10106 | ≥ 0.5 |
| Opór dyfuzyjny względny, [m] | PN-97/B-10106 | ≤ 0.1 |
| Zdolność do nakładania w temp. +20 °C i +5 °C | PN-97/B-10106 | masa dobrze nakłada się i rozprowadza po podłożu |
| Odporność na uderzenie w stanie suchym | PN-97/B-10106 | przy uderzeniu młotkiem Baronnie o masie 250 g nie występuje odpadanie i wykruszanie kwadracików |
| Przyczepność do podłoży [MPa]: z betonu: | PN-85/B-04500 | |

PPG Deco Polska Sp. z o.o., ul. Kwizdyńska 8; 51- 416 Wrocław, tel. (71) 78 80 700, serwis.klienta@ppg.com

Dodatkowe informacje i aktualna dokumentacja dostępna pod nr infolinii 801 11 33 11 oraz na stronie www.dekoralprofessional.pl

Informacje znajdujące się w niniejszej Karcie Technicznej są przygotowane według naszej najlepszej wiedzy i są aktualne na dzień jej wydania. Spółka zastrzega sobie prawo korygowania zmian bez uprzedzenia. Ze względu na to, iż warunki aplikacji pozostają poza kontrolą PPG Deco Polska Sp. z o. o., firma nie ponosi odpowiedzialności na podstawie niniejszej Karty Technicznej.



Gotowa Gładź Szpachlowa

Do idealnego pokrywania nierówności ścian i sufitów



| | |
|--------------------------------|-------|
| na sucho | ≥ 0.5 |
| na mokro | ≥ 0.4 |
| z zaprawy cementowo-wapiennej: | |
| na sucho | ≥ 0.4 |
| na mokro | ≥ 0.3 |
| z płyt gipsowo-kartonowych: | |
| na sucho | ≥ 0.1 |

LZO Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 30 g/l.

Data przydatności 9 miesięcy od daty produkcji

Application method Float, trowel or spray

Rekomendowane narzędzia Rajberka nierdzewna, szpachla malarska nierdzewna marki PROGOLD

Aplikacja natryskowa

| Narzędzie | Min. ciśnienie | Dysza min. nr | Filtr [mesh] | Zalecane rozcieńczenie | Uwagi |
|-----------------|----------------|---------------|--------------|------------------------|-------|
| GRACO Mark V | 220 | 531,633 | none | 3–8% | |
| GRACO T-Max 506 | 50 | 541,651 | 18 | 0–5% | |

Wydajność normowa Na tynk cementowo-wapienny -1 m²/1kg
 Na tynk gipsowy - 1,5 m²/1kg
 Płyty gipsowo-kartonowe - 2 m²/1kg

Rekomendowana ilość warstw 1–3

Przygotowanie podłoża Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Usuń wszystkie luźne i niespoiste elementy podłoża. Powierzchnia powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem. Wysezonowane tynki i podłoża silnie chłonne (np. wapienne, gipsowe, betonowe, gazobetonowe) zagruntuj gruntem Akrylit 3000 Grunt Koncentrat marki Dekoral Professional.

Nakładanie Przed użyciem wyrób wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Gładź w postaci pasty nakładaj przy użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej (paca, szpachla) lub za pomocą natrysku. Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna być grubsza niż 1 mm. Szpachlowanie wykonuj w temperaturze od +5 °C do 20 °C i wilgotności poniżej 70%. Kolejną warstwę nakładaj po stwardnieniu pierwszej. Całkowite stwardnienie następuje po upływie 12h. Szlifować przy użyciu drobnoziarnistych siatek i papierów ściernych. Po nałożeniu, wyschnięciu, przeszlifowaniu i wygładzeniu przetrzeć na sucho, odpylić. Wygładzoną powierzchnię zagruntuj gruntem Akrylit 3000 Grunt

Gotowa Gładź Szpachlowa

Do idealnego pokrywania nierówności ścian i sufitów



Koncentrat lub Podkładem Uniwersalnym marki Dekoral Professional. Po zakończeniu szpachlowania narzędzia należy umyć wodą i wysuszyć. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.

Dodatkowe informacje Produkt wodorociekły, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.

PKWiU 23.64.10.0

Atesty Posiada Atest Higieniczny Zgodna z PN-EN 15824 Produkt posiada Europejską Deklarację Zgodności CE – produkt zgodny z PN-EN 13963



Zalecenia BHP i P. Poż. Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoralprofessional.pl

Opakowania 25 kg