

Gładź Szpachlowa

Do idealnego pokrywania nierówności ścian i sufitów



Zakres stosowania	Gotowa gładź szpachlowa przeznaczona jest do wygładzania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków cementowo-wapiennych, tynków gipsowych i płyt gipsowo-kartonowych, jako tzw. FINISH. Po wyschnięciu Dekoral Professional Gładź Szpachlowa nadaje się do pomalowania farbami wewnętrznymi Dekoral Professional. Masa dobrze nakłada się i rozprowadza na podłożu.		
Główne zalety produktu	– łatwa w nakładaniu i obróbce – plastyczna – biała – paroprzepuszczalna – zoptymalizowana pod kątem aplikacji natryskiem – umożliwia wykonanie poprawek na wyrobach wewnętrznych marki Dekoral Professional		
Kolory	Biały		
Stopień połysku	Mat		
Parametry techniczne			
	Gęstość 20±0.5°C [g/cm³]	PN-EN ISO 2811	1.85± 5%
	Czas schnięcia powłoki w23±2°C [h]	PN-C-81519	12 h
	Nanoszenie drugiej warstwy, [h]		12 h
	Podciąganie kapilarne wody – współczynnik nasiąkliwości powierzchniowej lambda [kg/m²/h0,5]	PN-97/B-10106	≥ 0.5
	Opór dyfuzyjny względny, [m]	PN-97/B-10106	≤ 0.1
	Zdolność do nakładania w temp. +20 °C i +5 °C	PN-97/B-10106	masa dobrze nakłada się i rozprowadza po podłożu
	Odporność na uderzenie w stanie suchym	PN-97/B-10106	przy uderzeniu młotkiem Baronnie o masie 250 g nie występuje odpadanie i wykruszanie kwadracików

Gładź Szpachlowa

Do idealnego pokrywania nierówności ścian i sufitów



	Przyczepność do podłoża [MPa]:	PN-85/B-04500				
	z betonu:					
	na sucho					≥ 0.5
	na mokro					≥ 0.4
	z zaprawy cementowo-wapiennej:					
	na sucho					≥ 0.4
	na mokro					≥ 0.3
	z płyt gipsowo-kartonowych:					
	na sucho					≥ 0.1
LZO	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/a/FW): 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 30 g/l.					
Data przydatności	12 miesięcy od daty produkcji					
Metody aplikacji	Paca, szpachla, natrysk					
Aplikacja natryskowa						
	Narzędzie	Min. ciśnienie	Dysza min. nr	Filtr [mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
	GRACO Mark V	220	531,633	none	3–8%	
	GRACO T-Max 506	50	541,651	18	0–5%	
Wydajność normowa	Na tynk cementowo-wapienny - 1 m ² /1kg Na tynk gipsowy - 1,5 m ² /1kg Płyty gipsowo-kartonowe - 2 m ² /1kg					
Rekomendowana ilość warstw	1–3					
Przygotowanie podłoża	Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłoże zmyć wodą. Usuń wszystkie luźne i niespoiste elementy podłoża. Powierzchnia powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem. Wysezonowane tynki i podłoża silnie chłone wodę (np. wapienne, gipsowe, betonowe, gazobetonowe) zagruntuj gruntem Grunt Koncentrat (dawny Akrylit 3000) marki Dekoral Professional.					
Nakładanie	Przed użyciem wyrób wymieszaj do uzyskania jednolitej konsystencji. Gładź w postaci pasty nakładaj przy użyciu narzędzi ze stali nierdzewnej (paca, szpachla) lub za pomocą natrysku. Jednorazowo nakładana warstwa nie powinna być grubsza niż 1 mm. Szpachlowanie wykonuj w temperaturze od +5°C do 20°C i wilgotności poniżej 70%. Kolejną warstwę nakładaj po stwardnieniu pierwszej. Całkowite stwardnienie następuje po upływie 12 godz. Szlifować przy użyciu drobnoziarnistych siatek i papierów ściernych. Po nałożeniu, wyschnięciu, przeszlifowaniu i wygładzeniu					

Gładź Szpachlowa

Do idealnego pokrywania nierówności ścian i sufitów



	przetrzeć na sucho, odpylić. Wygładzoną powierzchnię zagruntuj gruntem Grunt Koncentrat (Akrylit 3000) lub Podkładem Uniwersalnym marki Dekoral Professional. Po zakończeniu szpachlowania narzędzia należy umyć wodą i wysuszyć. W czasie pracy i po jej zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu.
Dodatkowe informacje	Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C w chłodnym i suchym pomieszczeniu.
PKWiU	23.64.10.0
Atesty	Posiada Atest Higieniczny Zgodna z PN-EN 15824 Produkt posiada Europejską Deklarację Zgodności CE – produkt zgodny z PN-EN 13963
	
Zalecenia BHP i P. Poż.	Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu. Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoralprofessional.pl
Opakowania	25 kg