

Podkład Uniwersalny

Kryjąca emulsja gruntująca



Zakres stosowania	Podkład przeznaczony do wyrównywania chłonności i struktury podłoża oraz poprawy przyczepności farby nawierzchniowej wewnątrz pomieszczeń wykonanych z tynków cementowych, betonu, gipsu, płyt gipsowo-kartonowych i na zewnątrz pomieszczeń. Polecany do odciążenia intensywnych kolorów podłoża.		
Główne zalety produktu	- wyrównuje chłonność podłoża - ujednolica strukturę i kolor powierzchni - poprawia przyczepność - zwiększa wydajność farby nawierzchniowej - posiada dobrą paroprzepuszczalność - podwyższona elastyczność powłoki		
Kolory	Biały, z możliwością barwienia w systemie kolorowania.		
Połysk	Matowy		
Parametry techniczne			
	Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas]	PN-ISO 2555	4500÷8000
	Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm3]	PN-EN ISO 2811-1	1,480÷1,580
	Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519	2 h
	Nanoszenie drugiej warstwy, [h]	—	po 4 h
	Zawartość części stałych, min. [%wag]	PN-EN ISO 3251	58,0÷61,0
	Odczyn pH	PN-C-04963	8,2÷8,9
	Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego)	CIE	73
	Zalecana grubość powłoki na mokro [µm]	PN-EN ISO 2808	130
	Odporność na szorowanie (met. wew.)	PN-EN 13300	Klasa 2
	Odporność na szorowanie na mokro, liczba posuwów szczoteczki, min (met. zew.)	PN-C-81913	2000
	Połysk	PN-EN 13300	Mat
	Największy rozmiar ziarna (granulacja) [µm]	PN-EN 13300	Drobna do 100
	Przepuszczalność pary wodnej przez swobodną powłokę, g (m²·24 h), min	PN-C-81913	40
	Współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej w powłoce, maks.	PN-C-81913	20000
LZO	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat. A/g/FW): 30 g/l (2010). Produkt zawiera max. 30 g/l.		
Data ważności	24 miesiące od daty produkcji		
Metoda malowania	Pędzel, wałek lub natrysk		

Podkład Uniwersalny

Kryjąca emulsja gruntująca



Rekomendowane narzędzia Fasady: wałek Polyamide z podkładką piankową marki PROGOLD
 Ściany wewnętrzne: wałek Perlon i wałek Microfibre marki PROGOLD

Malowanie natryskowe

Urządzenie	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
GRACO St Max 495	150	313 517 619	100 60	0-10%	—
WAGNER Titan 440i	200	319 519	60	0-10%	—

Wydajność normowa Do 8 m²/l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.

Rekomendowana ilość warstw 1

Przygotowanie podłoża Podłoże musi być nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (sólnych lub korozyjnych). Usunąć wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odstąpienia właściwego podłoża. Powłoki dobrze związane należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów. Słabe podłoża należy zagruntować odpowiednim preparatem.

Malowanie Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. przy zastosowaniu produktu na zewnątrz, natomiast przy zastosowaniu produktu do wnętrz w razie potrzeby rozcieńczyć wodą w stosunku 1:1. Zalecana ilość warstw 1. Przy stosowaniu natrysku rozcieńczyć do lepkości odpowiedniej do tego typu urządzeń. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą.

Dodatkowe informacje Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia. Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5°C do +30°C i wilgotności względnej powietrza w zakresie 45%-80%. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C. Produkt nieprzeznaczony do stosowania w komputerowym systemie kolorowania. Podkład nie jest elementem systemów ociepleń ścian zewnętrznych.

PKWiU 20.30.11.0

Atesty Wyrób posiada atest higieniczny.
 Zgodna z:
 PN-C-81914 Rodzaj I (odporne na szorowanie na mokro)
 PN-EN-13300 (klasa 2)
 PN-C-81913

Zalecenia BHP i P. Poż. Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.

Podkład Uniwersalny

Kryjąca emulsja gruntująca



Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoralprofessional.pl

Opakowania	10 L
------------	------