

Polinak 3000

Farba akrylowo-lateksowa do wnętrz



Zakres stosowania

Farba przeznaczona do malowania ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń w tym również garaży. Doskonala do różnego typu podłoży budowlanych, takich jak tynki cementowe, cementowo-wapienne, gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, beton, tynki wapienne. Optymalna do malowania zarówno surowych jak i wcześniej malowanych podłoży. Może być stosowana w obiektach użyteczności publicznej, służby zdrowia jak również w budownictwie indywidualnym. Posiada odporność na zmywanie.

Główne zalety produktu

- wysoka siła krycia
- wyjątkowa trwałość bieli
- odporna na zmywanie
- paroprzepuszczalna
- zoptymalizowana pod kątem aplikacji natryskiem
- szczególnie polecana do malowania sufitów

Kolory

Biały oraz kolory dostępne w systemie kolorowania.

Połysk

Matowy

Parametry techniczne

Lepkość Brookfield 20±2 °C, min. [mPas]	PN-ISO 2555	6000
Gęstość 20±0,5 °C, [g/cm³]	PN-EN ISO 2811-1	1,600
Czas schnięcia powłoki w 23±2 °C, [h]	PN-C-81519:1979	2 h
Nanoszenie drugiej warstwy, [h]		po 2 h
Zawartość części stałych, min. [%wag]	PN-EN ISO 3251	47,0
Odczyn pH	PN-EN ISO 19396-1:2020-08	8,0÷8,7
Stopień bieli min. [%] (dotyczy białego)	CIE	86
Zalecana grubość powłoki na mokro [µm]	PN-EN ISO 2808	80
Odporność na szorowanie	PN-EN 13300	Klasa 4
Połysk	PN-EN 13300	Mat
Największy rozmiar ziarna (granulacja) [µm]	PN-EN 13300	Drobna do 100
Współczynnik kontrastu (zdolność krycia)	PN-EN 13300	Klasa 1 przy 5 m²/l Klasa 2 przy 7 m²/l
Współczynnik przenikania pary wodnej	EN ISO 7783-2	Sd > 0,14 [m] Wysoki

Polinak 3000

Farba akrylowo-lateksowa do wnętrz



Klasa reakcji na ogień	PN-EN 13501-1:2019-02	B-s1, d0 wyrób niezapalny, niekapiący
------------------------	-----------------------	--

LZO	IIA/a. Matowe ściany i sufity wewnętrzne (połysk <25@60°). Wartości limitów UE: 30 g/l (2010.) Produkt ten zawiera maksymalnie 10 g/l VOC.
-----	--

Data ważności	24 miesiące od daty produkcji
---------------	-------------------------------

Metoda malowania	Pędzel, wałek, natrysk
------------------	------------------------

Rekomendowane narzędzia	Wałek Microfibre marki PROGOLD
-------------------------	--------------------------------

Malowanie natryskowe

Urządzenie	Ciśnienie min.	Dysza min. nr	Filtr [Mesh]	Zalecane rozcieńczenie	Uwagi
GRACO ST Max 495 i większe	130	213 517	100 60	—	brak
WAGNER Titan 440i	160-200	315 517 521	60 100	—	Do dyszy 315 zaleca się stosować filtr 100 mesh.

Wydajność normowa	Do 13 m ² /l (ok. 0,08 l/ m ²) przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
-------------------	---

Rekomendowana ilość warstw	1-2
----------------------------	-----

Przygotowanie podłoża	Pozostałości po farbach klejowych należy dokładnie usunąć, a podłóżę zmyć wodą. Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna być czysta, sucha, odpylona, bez spękań, dobrze związana z podłożem. Usunąć wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb do odstonięcia właściwego podłoża. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów. Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (gładzie gipsowe, płyty gipsowo-kartonowe, podłoża nigdy niemalowane) zagruntować gruntem Grunt Koncentrat (dawny Akrylit 3000) marki Dekoral Professional. Do wyrównania chłonności i odcienia podłoża należy stosować Podkład Uniwersalny marki Dekoral Professional.
-----------------------	--

Malowanie	Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą w ilości max. 5% obj. Zalecana ilość warstw 1-2. Kolejną warstwę należy nakładać po wyschnięciu pierwszej. Po zakończeniu malowania narzędzia należy umyć wodą. Świeże tynki cementowo-wapienne maluj po 4 tygodniach od ich nałożenia. Po zastosowaniu gruntu Bloker marki Dekoral Professional okres sezonowania tynku może ulec skróceniu. Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5°C do +25°C i wilgotności względnej
-----------	---

Polinak 3000

Farba akrylowo-lateksowa do wnętrz



powietrza między 45%-80%. Nie zaleca się aplikacji wyrobu przy niskiej wilgotności względnej powietrza.

Dodatkowe informacje

W czasie prac malarskich i po ich zakończeniu pomieszczenia przed użytkowaniem wywietrz do zaniku charakterystycznego zapachu. Pełne własności użytkowe powłoka uzyskuje po 4 tygodniach. Produkt wodorozcieńczalny, nieodporny na mróz. Przechowywać w temp. powyżej 0°C. Wyrób biały nie jest przeznaczony do barwienia w komputerowym systemie kolorowania. W przypadku niektórych kolorów dostępnych w komputerowym systemie kolorowania, poszczególne szarże wyrobu po zakolorowaniu mogą różnić się nieznacznie odcieniem. W celu uniknięcia różnic niezbędne jest wykonanie powierzchni stanowiącej odrębną całość architektoniczną, w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej. W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszać je ze sobą w celu ujednolicenia odcienia. Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”. Przed aplikacją wyrobu prosimy o sprawdzenie zgodności koloru we wszystkich opakowaniach ze złożonym zamówieniem.

PKWiU

20.30.11.0

Atesty

Wyrób posiada atest higieniczny.
Zgodna z PN-C-81914 Rodzaj II
PN-EN 13300 (klasa 4)

Zalecenia BHP i P. Poż.

Stosować się do zaleceń podanych na opakowaniu.
Szczegółowe informacje zamieszczone są w Karcie Charakterystyki na stronie www.dekoralprofessional.pl

Opakowania

3 L, 10 L, 15 L – biały; 2,8 L, 10 L – baza LN, ZN