

WINYL Z PLUS

Fasadowa farba winylowa o matowym wykończeniu powłoki



Zakres stosowania	Farba elewacyjna przeznaczona do dekoracyjnego malowania elewacji i wewnętrznych ścian budynków. Można ją stosować do aplikacji na wszelkiego rodzaju podłoża budowlane takie, jak: tynki cementowe, cementowo-wapienne, płyty cementowe, beton, gazobeton, cegłę, kamienie, wyprawy akrylowe i mineralne, szpachlówki. Dzięki zastosowaniu farby winylowej Dekoral Professional Winył Z Plus otrzymujemy matowe, gładkie powłoki.
--------------------------	--

Główne zalety produktu	- wysoka siła krycia - odporna na warunki atmosferyczne - odporna na ścieranie - idealna biel - minimalna zawartość lotnych związków organicznych
-------------------------------	---

Połysk	Mat
---------------	-----

Parametry techniczne			
Lepkość Brookfield (20±0.5°C) [cP]	PN-ISO 2555	9500 - 13500	
Gęstość w 20±0,5 °C, [g/cm ³]	PN-EN ISO 2811-1	< 1,55	
Zawartość części stałych wag.%, min	PN-EN ISO 3251	co najmniej 56,0	
Czas schnięcia powierzchniowego powłoki w temperaturze 23±2 °C i wilgotności względnej powietrza 50±5%, [h]	PN-EN ISO 1517	2	
Współczynnik przenikania pary wodnej	EN ISO 7783-2	V1	
Przepuszczalność wody [kg/(m ² ·h0,5)]	EN 1062-3	W1	
Nanoszenie kolejnej warstwy po ok. [h]		2	
Stopień bieli [%]		CIE 78,0	
Połysk	PN-EN ISO 2813	MAT G3	
Odporność na szorowanie	PN 13300	Klasa 2	

LZO	Limit zawartości LZO wg Dyrektywy 2004/42/WE (kat.A/c/FW): 40 g/l (2010). Produkt zawiera max. 5 g/l.
------------	--

Data ważności	36 miesięcy od daty produkcji
----------------------	-------------------------------

Metoda malowania	Pędzel, wałek, natrysk
-------------------------	------------------------

Rekomendowane narzędzia	Wałek POLYACRYLIC, wałek POLYAMIDE, wałek FELT
--------------------------------	--

WYNIL Z PLUS

Fasadowa farba winylowa o matowym wykończeniu powłoki



Wydajność normowa	Do 10 m ² /l przy jednej warstwie w zależności od chłonności i chropowatości podłoża.
Rekomendowana ilość warstw	1-3 (nie więcej niż 80 µm produktu przy jednej warstwie na mokro)
Przygotowanie podłoża	- Podłoże musi być wysezonowane, nośne, bez rys i spękań, odtłuszczone, czyste, suche oraz wolne od plam i wykwitów pochodzenia biologicznego i chemicznego (solnych lub korozyjnych). W przypadku występowania tego rodzaju plam i wykwitów zaleca się zastosować specjalne środki do ich likwidacji. - Świeże tynki i podłoża silnie chłonne wodę (podłoża nigdy nieomalowane) lub podłoża o nierównej chłonności należy zagruntować. W przypadku ciemnych kolorów należy zneutralizować podłoże, aby uniknąć efektu wykwitów solnych. Wszystkie słabo związane i łuszczące się stare powłoki farb należy usunąć do odsłonięcia właściwego podłoża. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi należy odtłuścić poprzez umycie wodą z dodatkiem detergentów. - Nie należy stosować wyrobu na podłoża o podwyższonej wilgotności ze względu na możliwość występowania wykwitów i wysoleń oraz łuszczenia się powłoki. Uwaga! Tynki oraz wszelkiego typu produkty zawierające cement i wapno wymagają okresu karbonizacji (28 dni). Pominięcie w wykonawstwie okresu karbonizacji grozi całkowitym zniszczeniem powłoki nakładanej farby. Malując zbyt słabe podłoże istnieje ryzyko powstawania pęcherzy i łuszczenia się farby. Zbyt chłonne podłoże drastycznie obniża siłę krycia oraz wydajność.
Malowanie	- Prace malarskie należy przeprowadzać w temperaturze podłoża i otoczenia +5°C do +30°C i wilgotności powietrza poniżej 70%. - Przed użyciem wyrób należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć wodą (max 5%). - Farba Dekoral Professional Winyl Z Plus może być наносzona wszystkimi rodzajami narzędzi malarskich (pędzel, wałek, natrysk). - Do osiągnięcia wymaganego efektu dekoracyjnego zazwyczaj potrzebne jest dwukrotne malowanie. - Przy odpowiednich warunkach atmosferycznych kolejną warstwę można nanosić po upływie około 2 godzin (że w zależności od panujących warunków atmosferycznych). - Należy unikać malowania przy mocnym bezpośrednim nasłonecznieniu. W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych zaleca się stosować siatki osłonowe. - Po zakończeniu malowania narzędzia umyć wodą.
Dodatkowe informacje	- W celu uniknięcia różnic w końcowym wyglądzie powłoki, zaleca się wykonanie powierzchni stanowiącej jedną część architektoniczną w jednym cyklu roboczym, produktami z tej samej partii produkcyjnej.

WINYL Z PLUS

Fasadowa farba winylowa o matowym wykończeniu powłoki



- W przypadku posiadania produktów z różnych partii produkcyjnych zaleca się wymieszanie ich w celu ujednolicenia odcienia.
- Ewentualne poprawki należy wykonywać metodą „mokre na mokre”.
- Najlepszy efekt końcowy powłoki uzyskuje się za pomocą natrysku hydrodynamicznego.
- Natrysk hydrodynamiczny zaleca się przeprowadzać przy bezwietrznej pogodzie.
- Przy niskiej temperaturze i wysokiej wilgotności względnej powietrza następuje wydłużenie czasu schnięcia powłoki.
- Wyrób nie stanowi części komputerowego systemu kolorowania.

PKWiU	20.30.12.0
Opakowania	3L, 10L